

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик
А.В. Садунец

2020г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 13

На текущий ремонт огнеупорной кладки регенераторов и корнюрной зоны коксовой батареи №5 (инв. № 9966/1)

(вид ремонта)

(наименование объекта)

(наименование объекта)									
№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта.		№ чертежа	Объем работ		Материалы			Примечание
	Перечень работ, которые подлежат выполнению наименованием деталей, требующих замены или реставрации			Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Количество	
Работы выполняются в действующем цехе при производстве горячих ремонтов (температура на рабочем месте свыше 40 °С)									
1	Продувка (очистка) сжатым воздухом поверхности пода нечей			шт /	20,00				
2	Кладка стен коксовых нечей с боковым подводом устройства распорных стальных перемычек из бу кирпича ША-5 с машинной стороны)			м ³	114,64				
3	Теплоизоляция листовым материалом (картоном) кладки нечей				3,90				
				м ² /	275,20	Материал теплоизоляционный листовой	м ² /	302,7	
								393,5	
4	Разборка огнеупорной кладки головок под бронёй, с сохр.			кг	357,76	Стекло эжидкое напильное	кг	302,7	
								302,7	
54-44									

24 03 2020

5	Демонтаж металлических вкладышей и манжетов в корнорках , с сохр		шт/	40,00	840,00				
6	Демонтаж металлических щитов регенератора , с сохр оп. до 15 мм без обрешки		кг	300,00					
7	Демонтаж металлических смотрового люка регенератора , с сохр		шт/	20,00 40,00					
8	Разборка кладки коксовых печей (неоштукатурившейся): разборка фасадных стен регенераторов		м ³	2,80					
9	Разборка кладки коксовых печей (неоштукатурившейся): разборка боковых стен регенераторов		м ³	2,09					
10	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка боковых стен регенераторов		м ³	2,09	Кирпич шамотный ШК	м	4,09		
11	Очистка поверхности кладки (очистка верхних рядов насадки регенераторов)		шт/ м ²	20,00 111,84	Мертель шамотный МШ-28	м	0,38		
12	Разборка кладки коксовых печей (неоштукатурившейся): разборка насадки регенераторов, с сохр.		м ³	3,20					
13	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка насадки регенераторов (кладка без раствора из кирпича б/у)		м ³	3,20					
14	Кладка стен коксовых печей с боковым подводом: кладка фасадных стен регенераторов		м ³	2,80	Кирпич шамотный ШП	м	3,64		
15	Теплоизоляция листовым материалом щитов регенераторов		м ² / кг	16,00 41,60	Материал теплоизоляционный листовой	м ² / кг	17,6 45,8		
16	Монтаж металлических щитов регенератора , б/у		кг	300,00					
17	Установка металлического смотрового люка регенератора, б/у		шт/ кг	20,00 40,00					

18	Уплотнение зазора между кладкой и пидурбок ТВК		шт/сд	3	20,00	Набивка термостойкая вишного сечения	кг		40	
19	Ремонт корнурной зоны, объём печи до 25 м ³ . Разборка корнурной зоны и пода на глубину 1 вертикала		камера/ м ³	20,00 2,15	Мертель шамотный МШ-28	тн		0,2		
20	Ремонт корнурной зоны, объём печи до 25 м ³ Кладка корнурной зоны и пода на глубину 1 вертикала		камера/ м ³	20,00 2,15	Кирпич динасовый ДК	т		4,21		
21	Монтаж б/у металлопластиковых окон и манжетов в корнурах		шт/	40,00	Мертель динасовый МД-94	т		0,39		
22	Кладка головок под броней (из кирпича б/у)		кг	840,00	Набивка термостойкая вишного сечения	кг		80		
23	Разборка кладки коксовых печей (неошлакованной): разборка сплитных распорных перемычек из огнеупорных изделий с машинной стороны, с сохр.		м ³	8,00	Мертель шамотный МШ-28	тн		0,2		
24	Погрузка кирпича вручную		м ³	3,90	Мертель шамотный МШ-28	т		1,44		
25	Погрузка строительного мусора (боя кирпича) вручную.		тн	11,95						
26	Очистка горелок крайних и предкрайних вертикалов		т	11,95						
27	Очистка косых ходов крайних и предкрайних вертикалов		шт	80						
28	Очистка и продувка корнуров печей объёмом до 25 м ³		шт	80						
29	Керамическая наплавка кладки		шт	80						
21.01.2020			дм ³	2880,00	Смесь для керамической наплавки Кислород технический газообразный			по норме по норме		

Начальник коксового цеха

Р.А.Неродуйко

Составил:

Старший мастер

П.Н.Сокурченко

